

# NORMATIVE EUROPEE UNI EN 13226:2009



## CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA PER ELEMENTI DI LEGNO MASSICCIO CON INCASTRINI FEMMINA E/O MASCHIO PER PARQUET

CARATTERISTICA	FACCIA DELL'ELEMENTO <b>QUERCIA</b> (QUERCUS)		
	●	▲	■
<b>Alburno sano</b>	Non consentito	Consentito	Consentite tracce leggere
<b>Nodi Sani e aderenti</b>	Consentito se: diametro $\leq$ 8 mm	Consentito se: diametro $\leq$ 10 mm	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di legno
<b>Nodi marci</b>	diametro $\leq$ 1 mm	diametro $\leq$ 5 mm	
<b>Cretti (setolature)</b>	Non consentiti	Consentiti fino a 15 mm di lunghezza	
<b>Inclusione di corteccia</b>	Non consentite	Non consentite	
<b>Colpo di fulmine</b>	Non consentito	Non consentito	
<b>Deviazione della fibratura</b>	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
<b>Variazione di colore</b>	Leggera variazione consentita	Consentita a)	
<b>Raggi parenchimatici</b>	Consentiti	Consentiti	
<b>Tracce di listello</b>	—	—	
<b>Cuore rosso</b>	—	—	
<b>Tracce di resina e tracce di midollo</b>	—	—	
<b>Cretti (setolature) e spaccature</b>	—	—	
<b>Fibratura aggrovigliata</b>	—	—	
<b>Cuore sano</b>	—	—	
<b>Alterazione di colore gialla</b>	—	—	
<b>Cretti (setolature) di testa passati attraverso l'elemento Colorazione rossa / Cuore nero</b>	—	—	
<b>Tasche di resina</b>	—	—	
<b>Alterazione biologica</b>	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzuramento e dei fori neri da insetti
<b>PARTI NON VISIBILI</b>	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura del parquet L'alburno sano è consentito dalla controfaccia fino alla parte superiore dell'incastro maschio senza considerare i limiti definiti per la faccia a) Quercia bruna		

# NORMATIVE EUROPEE UNI EN 13489:2004



## CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA PER GLI ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRI

CARATTERISTICA	FACCIA DELL'ELEMENTO <b>QUERCIA</b> (QUERCUS)		
	●	▲	■
<b>Alburno sano</b>	Non consentito	Consentito fino al 50% della traccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
<b>Cuore</b>	—	—	
<b>Nodi a) Sani e aderenti</b>	Consentito se: diametro ≤ 3 mm	Consentito se: diametro ≤ 8 mm	
<b>Nodi marci</b>	diametro ≤ 3 mm se non raggruppati b)	diametro ≤ 2 mm	
<b>Cretti (setolature)</b>	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
<b>Inclusione di corteccia</b>	Non consentite	Non consentite	
<b>Colpo di fulmine</b>	Non consentito	Non consentito	
<b>Deviazione della fibratura</b>	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
<b>Variazione di colore</b>	Consentita, leggera variazione	Consentita, leggera variazione	
<b>Raggi parenchimatici (specchiature)</b>	Consentiti	Consentiti	
<b>Tracce di listello</b>	—	—	
<b>Cuore rosso e cuore nero e)</b>	—	—	
<b>Tasche di resina</b>	—	—	
<b>Alterazione biologica</b>	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzuramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
<b>PARTI NON VISIBILI</b>	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura del parquet a) Le spaccature nei nodi e dei fori causati dai nodi devono essere stuccati b) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è più di 30 mm		